

Richiesta da:	Ceramic'Arte Via Caduti sul Lavoro, 1 73010 Veglie (LE)		
Per il prodotto:	Piastrille di ceramica 15 x 15 x 0,65 cm, contrassegnate "PORCELLANATO PER MOSAICO"		
In data: 11/09/23	Data ricevimento in laboratorio: 22/09/23		
Campionamento	Effettuato da: COMMITTENTE		
- Luogo: -----			
- Data: -----			
- Come (metodi): -----			
Prove svolte a: Sassuolo	Data di inizio prova: 25/09/23	Data di fine prova: 26/09/23	

UNI EN ISO 10545 - 14: 2015 **Determinazione della resistenza alle macchie**

RISULTATI:

Soluzioni di prova	Classe di resistenza alle macchie				
	Campione 1	Campione 2	Campione 3	Campione 4	Campione 5
Macchie					
Verde cromo in olio leggero	5	5	5	5	5
Iodio (soluzione alcolica 13g/l)	5	5	5	5	5
Olio d'oliva (def. Olive Oil Agreement - 2005)	5	5	5	5	5

Classe di resistenza alle macchie - Legenda

- Classe di resistenza 1: macchia non rimossa
- Classe di resistenza 2: macchia rimossa mediante immersione in idoneo solvente per 24 ore.
- Classe di resistenza 3: macchia rimossa mediante pulizia meccanica e detergente forte.
- Classe di resistenza 4: macchia rimossa mediante pulizia manuale detergente debole.
- Classe di resistenza 5: macchia rimossa mediante acqua corrente calda per 5 minuti.

Verifica Tecnica

Pietro Bruzzi



Il Direttore

Prof.ssa Maria Chiara Bignozzi

Prof.ssa Maria Chiara Bignozzi

----- Fine Rapporto -----

I risultati riportati si riferiscono solo ai campioni esaminati. Non si assume alcuna responsabilità sull'accuratezza del campionamento salvo che questo non sia stato effettuato sotto la nostra diretta supervisione. La riproduzione del presente rapporto di prova è autorizzata solo in forma di fotocopia completa. Per ogni riproduzione parziale è necessaria la nostra autorizzazione scritta. I testi tra virgolette sono dichiarazioni del Cliente e ricadono sotto la sua responsabilità. Il presente rapporto di prova è costituito da 1 pagina